

ARBETSBESKRIVNING

WIBO VÄGGSPACKEL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

WIBO Väggspackel är ett mycket lättslipat, naturfärgat, fingraderat handspackel för bredspackling, skarvspackling etc. på gipsskivor och puts.

Spacklet är i första hand avsett att övermålas med WIBO Emulsionsfärg, men fungerar även utmärkt ihop med andra färgtyper eller väggmateriel.

FÖRARBETE - UNDERLAG

Ytor som spacklas skall vara fasta och väl rengjorda från damm, smuts, fett etc. för att ett gott fäste mot underlaget skall kunna garanteras.

Eventuella större/djupare lagningar bör utföras med för underlaget adekvat lagningsmateriel och inte med spacklet.

APPLICERING

Börja med att göra en ispackling på håligheter som behöver fyllas mer än vad en överspackling klarar. Använd ett bredspackel i storlek 150–300 mm med stålkant.

Vid skarvspackling läggs pappersremsa i den blöta spackelmassan.

Låt torka.

OBS! Använd inte vävremсор eftersom dom är elastiska och när dom töjs ut spricker spacklet över remsan.

WIBO FÄRG AB

TRADITION FÖR FRAMTIDEN

Gör en snygg påspackling över de ispacklade ytorna.

Låt spacklet torka ordentligt före avslipning.

Torktiden varierar med temperatur, luftfuktighet, skiktjocklek etc., men kan påverkas av luftväxlingen i utrymmet som spacklas.

Vid slipning av spacklet rekommenderar vi användande av skyddsglasögon och dammfilter över näsa och mun.

Spacklet är övermålningsbart efter ca. 1 dygn under normala förhållanden (18-20 °C) samt min. 0,5 ggr. luftomsättning/timme).

Om spacklet skall övermålas med annan färg än WIBO Emulsionsfärg eller inklädas med väv, måste spackelytan först eventuellt stoppgrundas eller förlimmas. Kontrollera dessa förhållande hos respektive materialleverantör innan arbetena påbörjas.

ALLMÄNT

Verktyg rengörs i vatten.

Spacklet är frostkänsligt och får inte utsättas för temperaturer under +5 °C.

Temperaturen i lokalen som spacklas bör inte understiga +5 °C eller överstiga +35 °C.

Spacklet är inte brandfarligt.

Spacklet kan spädas med vatten eller tjockas med gips. Tänk dock på att spädnings med vatten försämrar lagringsegenskaperna.

Spacklet är en färskvara och skall förvaras svalt. Oöppnad förpackning har en hållbarhet på ca. 1 år från produktionsdatum.

Har Du frågor angående det ovanstående - kontakta oss eller närmaste återförsäljare för konsultation på nedanstående tel nr.