

PRODUKTFAKTABLAD

WIBO SNICKERIFÄRG

- för invändiga snickerier

För invändiga snickerier levererar WIBO FÄRG AB ett trestegs system bestående av - **WIBO Snickerigrund**, **WIBO Slipstrykningsfärg** och **WIBO Oljefärg 1920** eller **Rolfs Favorit**.

Samtliga produkter har linolja som bindemedel och bygger på de gamla principerna om hur invändiga snickerifärger skall målas.

WIBO Oljefärg 1920 och **Rolfs Favorit** håller glans Halvblank resp. Blank

Kulör kan beställas i NCS, RAÄ, Gamla Målarmästarnas eller enl. färgprov.

Vi avråder dock från att vid målning av dåligt upplysta ytor inomhus använda rent vit linoljefärg eftersom linoljan gärna vill gulna i brist på UV-ljus. Vi rekommenderar därför att färgen bryts till NCS motsvarande 1002-Y - 1502-Y för att motverka detta.

Eventuella spacklingar skall utföras på grunderad yta med Wibo Linoljespackel eller oljespackel avsett för att övermålas med oljefärg. Spackelfläckarna fläckbättras minst en gång till pormättnad med WIBO Slipstrykningsfärg före fortsatt målning.

WIBO Slipstrykningsfärg och WIBO Oljefärg 1920/Rolfs Favorit skall påföras tunt (9-12m²/liter) och bör efterslätas med moddlare/fördrivare för att uppnå en så jämn yta som möjligt.

Torktid (beroende på syretillförsel - temperatur) ca. 20 timmar.

Ingen av färgerna innehåller lösningsmedel eller tillsatser som är hälsovådliga varför enbart normala restriktioner vid inomhusmålning behöver iakttagas.

Penslar, verktyg, händer etc. rengörs med tvållösning/såpa och vatten.

Självantänningsrisk föreligger i porösa material som papper, trassel, sågspån etc. som blivit indränkta i färg varför dessa ovillkorligen skall blötläggas innan de slängs.

WIBO FÄRG AB

TRADITION FÖR FRAMTIDEN

UNDERHÅLL

WIBO Oljefärg 1920/Rolfs Favorit är efter härdningstiden (ca. 2 månader) fullt tvättbar med de flesta på marknaden förekommande tvåltvättmedlen. Vi rekommenderar dock att man vid normal städning använder en mild såplösning - ph-neutrala max ph 7 - och vatten.

Vid en framtida ommålning tvättas ytan först med ett alkaliskt tvättmedel (målar-soda, ammoniak etc.) så att ev. smuts och fett avlägsnas samt att ytan matteras, varefter ett nytt lager WIBO Oljefärg 1920/Rolfs Favorit kan påföras.

PRODUKTINNEHÅLL

WIBO Oljefärg 1920

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Bindemedel: | Vegetabiliska oljor 50-55 vikt% |
| Torrhalt: | Ca. 95% |
| Aktiva pigment: | Zinkvitt, Titandioxid |
| Brytpigment: | Järnoxider, jordpigment |
| Densitet: | Ca. 1,3-1,4 Kg./lit. |

Rolfs Favorit

| | |
|-----------------|---|
| Bindemedel: | Raffinerad linolja kokt vid hög temperatur, ca. 50% |
| Torrhalt: | 100% |
| Aktiva pigment: | Zinkvitt ca. 50% |
| Brytpigment: | Järnoxider, jordpigment |
| Densitet: | Ca. 1,6 g/lit. |

WIBO Slipstrykningsfärg

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Bindemedel: | Vegetabiliska oljor ca. 35 vikt% |
| Torrhalt: | Ca. 90% |
| Aktiva pigment: | Zinkvitt, Titandioxid |
| Fyllnadsmedel: | Kalciumkarbonat |
| Brytpigment: | Järnoxider, jordpigment |
| Densitet: | Ca. 1,5-1,6 Kg./lit. |

WIBO Inngrund för snickerier

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bindemedel: | Vegetabiliska oljor ca. 45 vikt-% |
| Torrhalt: | Ca. 80% |
| Aktiva pigment: | Zinkvitt, Titandioxid |
| Densitet: | Ca. 1,3 Kg./lit. |