

# WIBO FÄRG AB

TRADITION FÖR FRAMTIDEN

## Vad innehåll en liter färg?

Samtliga färgrecept nedan är autentiska från fabriksstillverkade färger som sålts på svenska marknaden under de sista 15-20 åren.

### Alkydoljefärg:

Kokt linolja	110 gram
Alkydolja (fet)	345 gram
Talk	70 gram
Titandioxid	247 gram
Krita	275 gram
Lacknafta	260 gram
Vätmedel, fungicider, MEK <sup>1</sup>	45 gram -

### Täcklasyr:

Kokt linolja	55 gram
Alkydolja 100 % (fet)	220 gram
Talk	55 gram
Titandioxid	205 gram
Alkydolja 70 %	165 gram
Lacknafta	330 gram
Förtjockare	33 gram

---

<sup>1</sup> MEK är förkortning av Metyletylketosim och används som skinnförhindrande medel i oljefärg. MEK är med på listan över råvaror som är miljöbelastande och som skall fasas ut.

# WIBO FÄRG AB

TRADITION FÖR FRAMTIDEN

Vätmedel, fungicider, MEK 40 gram

## Latexfärg:

Vatten	513 gram
Titandioxid	186 gram
Fyllnadsmedel	150 gram
Latex - pulver/granulat	ca. 200 gram
Cellulosalim	12 gram
Vätmedel, fungicider, skumdämpare	20 gram

## Linoljefärg:

Kokt linolja	0,55 lit.
Standolja	0,13 lit.
Zinkvitt (Zn)	320 gr.
Titandioxid (TiO <sub>2</sub> )	160 gr.
Krita	270 gr.
Förtjockare (Bentonit)	60 gr.
Torkmedel - Calcium (Ca), Strontium (Sr)	<1 gr.
N-Paraffin <sup>2</sup>	<2 gr.
Brytpigment till 0502-Y (Grön Umbra)	3 gr.

---

<sup>2</sup> N-Paraffin (C10-C13) är ett aromatfritt lösningsmedel som bl.a. används som lampolja, ”miljövänlig” tändvätska, etc. Den bidrar negativt till bildande av markozon.  
Skapat den 2002-05-22 11.31

# WIBO FÄRG AB

TRADITION FÖR FRAMTIDEN